

TERRE de La BISBAL

Terre Faïence Rouge 980°C-1040°C

SOLARGIL®

Description :

Argile Traditionnelle de LA BISBAL d'Emporda (Catalogne) sélectionnée par Solargil.

Destinée à la céramique artistique, décorative, la poterie de jardin, le carrelage.

Biscuit de couleur rouge-orangé.

Idéale pour la technique « terre vernissée »

Analyse Chimique %

SiO ²	Al ² O ₃	Fe ² O ₃	TiO ²	CaO	MgO	Na ² O	K ² O	MnO	PF
55.00	17.00	5.10	0.84	4.70	1.80	0.28	2.10	0.01	13.08

Retrait :

Retrait au séchage : 9.50 %

Retrait cuisson 1000°C : 0.50 %

Absorption d'eau 1000°C : 12.00 %

Température du biscuit conseillée : 980°C -1000°C

Coefficient de dilatation

$\alpha(300-500)$ **75.00 x 10⁻⁷** « »

Toutes ces valeurs sont fournies à titre indicatif , n'engageant pas notre responsabilité 10.2010

SOLARGIL sa. La Bâtisse 89520 – MOUTIERS en PUISAYE 03 86 45 50 00

SOLARGIL en PROVENCE 04.90.20.28.76/SOLARGIL en LANGUEDOC 04 67 87 51 11/SOLARGIL à PARIS 01 46 72 25 65

Solargil en Pays Cathare,
04 68 60 15 56

Solargil en Bretagne ,
02 99 37 37 99

Alpacéram
04 50 36 27 13